

ЦСТ РШР-2 СЕРАЯ (25 кг)

Смесь штукатурная известковая, крупнозернистая.

Смесь прошла испытания в Санкт-Петербурге в «НИИ Спецпроектреставрация» и рекомендована для использования при реставрации памятников истории и культуры.

Характеристики

Цвет	серый
Температура применения	от + 5°С до + 25 °С
Расход сухой смеси	от 1,2 - 1,6 кг/м ² /1мм
Водоудерживающая способность	97,9%
Расход воды для затворения	0,16 – 0,20 л/кг
Крупность зерен заполнителя	1,25 мм (до 2 мм)
Время работы с материалом*	1,5 - 2 часа В зависимости от условий окружающей среды жизнеспособность раствора может значительно изменяться.
Минимальная толщина слоя	~ 4,5 мм
Толщина нанесения за 1 рабочий проход (рекомендуемая)	от 5 – 10 мм
Требуемая прочность в проектном возрасте	35 кг/м ²
*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10 %)	

Назначение

Штукатурная смесь ЦСТ РШР-2 СЕРАЯ применяется для оштукатуривания поверхностей в реставрационных и отделочных работах, капитальном ремонте на фасадах зданий и в интерьерах.

Описание продукта

«ЦСТ РШР-2 СЕРАЯ» – штукатурная смесь серого цвета на основе известково – цементного вяжущего, цемента М-500 (7%), фракционированного песка, химических добавок, для ручного нанесения. Изготовлено из экологически чистого сырья. Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов – 1 класс (Аэфф. < 370 Бк/кг).



TU 23.64.10-002-25326168-2019

Условия проведения работ

Во время нанесения и процесса высыхания температура воздуха, материала и основания должна быть не ниже +5° до 25° и уровень влажности воздуха не более 75%. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков, ветра и от прямых солнечных лучей.

Подготовка основания

Оштукатуриваемую поверхность очистить от пыли и отслаивающегося материала. Стекланные, металлические и каменные поверхности защитить, например, полиэтиленовой пленкой. Гладким поверхностям необходимо придать шероховатость, для увеличения адгезии.

Приготовление раствора

Соотношение при смешивании: на 25 кг сухой смеси требуется 4,0 – 5,0 литров воды. Сухую смесь постепенно добавлять в расчетное количество воды при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продолжительность перемешивания – 5 минут. Дать раствору отстояться 5 – 10 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты. **Не допускается добавлять в смесь другие компоненты.**

Порядок работы

Поверхность перед нанесением обязательно хорошо увлажнить.

Штукатурку «ЦСТ РШР-2 СЕРАЯ» рекомендуется наносить на подготовленную поверхность в 2 слоя:

Первый слой наносится на поверхность толщиной ~5-8 мм и не разравнивается. Расход составляет ~5 – 10 кг/м².

Второй грунтовочный слой наносится после схватывания первого слоя (не менее 12 часов) в один или более слоев толщиной от 10 до 20 мм до набора требуемой толщины. При толщине штукатурного грунтовочного слоя более 20 мм рекомендуется применять штукатурную сетку. Каждый слой грунта необходимо разравнивать. Интервал времени между слоями 6-12 часов на каждый слой.

Уход за нанесенным участком

Для предотвращения быстрого высыхания поверхности и образования трещин в течение 48 часов штукатурку на нанесенном участке следует смачивать.

Техника безопасности

Избегать попадания в глаза и на кожу рук. При попадании в глаза основательно промыть водой и проконсультироваться с врачом.

Упаковка и хранение

Мешки бумажные 25 кг. Хранить в условиях, обеспечивающих целостность упаковки на деревянных поддонах, при температуре от +5°С до +25°С и влажности воздуха не более 70%. Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

В рамках данной технической информации невозможно учесть все типы и состояния поверхностей. Данные рекомендации следует рассматривать как общие по применению. Более полную информацию по материалу, его свойствам и применению можно получить в технологическом отделе и приобрести в отделе продаж ООО «ЦСТ».

Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию.

ООО «ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.22,эт.2, пом. V,ком.6,оф.5В

тел: 8 (916) 634-44-13