

ЦСТ РШР-3 БЕЛАЯ (25 кг)

Смесь штукатурная известковая, мелкозернистая, реставрационная .

Эти смеси прошли испытания в Санкт-Петербурге в «НИИ Спецпроектреставрация» и были рекомендованы для использования при реставрации памятников истории и культуры, как наиболее удобные и технологичные при приготовлении штукатурных растворов в условиях строительной площадки.

Характеристики

Цвет	светло-бежевый или светло-серый
Температура применения	от + 5°С до + 25 °С
Расход сухой смеси	от 1,2 - 1,6 кг/м ² /мм
Водоудерживающая способность	97,9%
Расход воды для затворения	0,16 – 0,20 л/кг
Крупность зерен заполнителя	до 0,63 мм
Время работы с материалом*	~1,5 - 2 часа В зависимости от условий окружающей среды жизнеспособность раствора может значительно изменяться
Минимальная толщина слоя	~ 1,5 мм
Толщина нанесения за 1 рабочий проход (рекомендуемая)	от 5 – 10 мм
Прочность на сжатие через 28 суток, не менее	35 кг/м ²
*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10 %)	

Описание продукта

«ЦСТ РШР-3 БЕЛАЯ» – штукатурная смесь светло-бежевого или светло-серого цвета на основе известково – цементного вяжущего, цемента М-500 (5-7%), фракционированного песка, специальных наполнителей и химических добавок для ручного нанесения. Изготовлено из экологически чистого сырья. Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов – 1 класс (Аэфф. <370Бк/кг).

Область применения

Штукатурная смесь «ЦСТ РШР-3 БЕЛАЯ » применяется для наружных и внутренних работ в реставрации, капитальном ремонте и новом строительстве.

Условия проведения работ

При проведении работ, а также во время высыхания раствора следует соблюдать температуру воздуха в пределах от +5°С до 25°С и уровень влажности воздуха не более 75%. Поверхность необходимо защитить от атмосферных осадков, ветра и от прямых солнечных лучей.

Подготовка основания

Оштукатуриваемую поверхность очистить от пыли и отслаивающегося материала. Стеклопленочные, металлические и каменные поверхности защитить, например, полиэтиленовой пленкой. Гладким поверхностям необходимо придать шероховатость, для увеличения адгезии с обрызговым раствором.

Приготовление раствора

Соотношение при смешивании: на 25 кг сухой смеси требуется 4,5 – 5,0 литров воды. Сухую смесь постепенно добавлять в расчетное количество воды при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продолжительность перемешивания ~ 5 минут. Дать раствору отстояться 5 – 10 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты. **Не допускается добавлять в смесь другие компоненты.**

Порядок работы

Поверхность перед нанесением обязательно хорошо увлажнить.

Штукатурку «ЦСТ РШР-3 БЕЛАЯ» рекомендуется наносить на подготовленную поверхность в 2 слоя.

1 слой наносится на поверхность толщиной ~3 - 5 мм и не разравнивается. Расход составляет ~ 4 – 8 кг/м².
2 слой наносится после схватывания первого слоя (не менее чем через 12 часов) в один или более слоев толщиной по 10 мм до набора требуемой толщины. При толщине штукатурного грунтового слоя более 20 мм требуется применять штукатурную сетку. Каждый слой грунта необходимо разравнивать. Интервал времени между слоями 6-12 часов на каждый слой. Расход материала составляет от ~ 12 кг смеси/м²/10мм.

Уход за нанесенным участком

Для предотвращения быстрого высыхания поверхности и образования трещин в течение 48 часов штукатурку на нанесенном участке следует смачивать.

Техника безопасности

Избегать попадания в глаза и на кожу рук. При попадании в глаза основательно промыть водой и проконсультироваться с врачом.

Упаковка и хранение

Мешки бумажные 25 кг. Хранить в условиях, обеспечивающих целостность упаковки на деревянных поддонах, при температуре от +5°С до +25°С и влажности воздуха не более 70%. Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.



ТУ 23.64.10-002-25326168-2019

.В рамках данной технической информации невозможно учесть все типы и состояния поверхностей. Данные рекомендации следует рассматривать как общие по применению. Более полную информацию по материалу, его свойствам и применению можно получить в технологическом отделе и приобрести в отделе продаж ООО «ЦСТ».

Мы предоставим Вам подробную консультацию.

ООО «ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.22,эт.2, пом.V,ком.6,оф.5В

тел: 8 (916) 634-44-13