

ЦСТ РШИГ (30 кг)

Смесь штукатурная известково-гипсовая



Характеристики

Цвет	белый
Температура применения	от + 5°С до + 30°С
Расход сухой смеси	0,8 кг/м ² /мм
Расход воды для затворения	0,53 – 0,56 л/кг
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Время работы с материалом*	60-90 мин
Время высыхания слоя толщиной 10 мм*	1 – 3 сут
Толщина нанесения за 1 рабочий проход	2 - 80 мм
Прочность на сжатие через 7 суток, не менее	4,5 МПа
Коэффициент паропроницаемости	14 мг/м·ч·Па
*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10%)	

Назначение

Применяется для выравнивания стен и потолков внутренних помещений с нормальной влажностью.

Описание продукта

ЦСТ РШИГ содержит известь, гипс, мелкозернистый заполнитель и модифицирующие добавки.

Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих трёх суток необходимо обеспечить температуру воздуха от +5 °С до +30 °С. В зависимости от условий окружающей среды жизнеспособность, открытое время может значительно изменяться. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков.

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без выцветания, способным нести нагрузку и без слабых участков. Выбоины и швы должны быть предварительно устранены.

Приготовление смеси

Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,53 – 0,56 литров воды. Сухую смесь постепенно добавлять в расчетное количество воды при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продолжительность перемешивания – 5 минут. Дать раствору смеси отстояться 3 - 5 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты. Время использования готовой растворной смеси – не более 90 минут. Растворную смесь следует периодически перемешивать.

Порядок работы

Штукатурку ЦСТ РШИГ наносить на подготовленную поверхность кельмой или шпателем, затем выровнять правилом. Рекомендуемый слой нанесения без сетки 2 – 30 мм толщины. Время твердения 1 – 3 дня. Нанесение следующих слоев возможно только по схватившейся штукатурке. Многослойное нанесение следует выполнять с уплотнением предыдущих слоев и сделать насечки на предыдущих слоях по сырой штукатурке. Финишный слой после начала схватывания увлажнить и затереть гладилкой или теркой до получения ровной поверхности.

Уход за нанесенным участком

Для предотвращения быстрого высыхания поверхности и опасности образования трещин в течение 24 часов при нормальных условиях, а при воздействии прямых солнечных лучей и ветра в течение 48 часов, нанесенный состав следует укрыть полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной.

Условия хранения

Мешки хранить в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, при температуре от -30°С до +50°С и влажности воздуха не более 70%. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

ТУ 23.64.10-002-25326168-2019



В рамках данной технической информации невозможно учесть все типы и состояния поверхностей. Данные рекомендации следует рассматривать как общие по применению. Более полную информацию по материалу, его свойствам и применению можно получить в технологическом отделе и приобрести в отделе продаж ООО «ЦСТ».

Мы предоставим Вам подробную консультацию.

ООО «ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.22,эт.2, пом.V,ком.6,оф.5В

тел: 8 (916) 634-44-13