

## Санирующий раствор «ЦСТ»

### Характеристики

Цвет	Прозрачный
Температура применения	от + 5°С до + 25 °С
Расход	от 0,05 до 0,25 кг/м <sup>2</sup> Расход сильно колеблется в зависимости от выступления водорослей, поэтому лучшей гарантией точности расчета будет пробное нанесение на объекте.
Степень блеска	матовый
Плотность	ок. 1,1 кг/л
Область применения	снаружи и внутри
Разбавление	вода
Состав	Вода, альгецидные (убивающие растения) и фунгицидные (убивающие грибки) активные вещества (соединение аммония, изотиазолдериват).
Упаковка	канистра 10л
Время высыхания	При температуре воздуха и основы +20°С и относительной влажности воздуха 65% выдерживать время высыхания приблизительно 10 часов. При более холодных температурах, соответственно, время высыхания увеличивается.

### Назначение

Готовый к нанесению, водный раствор для обработки фасадов и внутренних помещений, поврежденных грибками и плесенью.

### Описание продукта

Водный раствор с эффективным спектром действия против микроорганизмов, как, например, грибки и плесень. Раствор убивает и предотвращает рост микроорганизмов. Раствор не предназначен в качестве добавки для красок.

### Условия проведения работ

При проведении работ, а также в течение срока высыхания раствора следует соблюдать температуру воздуха в пределах от +5°С до 25°С и уровень влажности воздуха не более 75%. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков, ветра и от прямых солнечных лучей.

### Требования к основаниям

Основа должна быть чистой, сухой, не замерзающей, прочной и несущей, без копоти.

### Подготовка основания

Поверхность очистить от пыли и отслаивающегося материала. Стеклопанные, металлические и каменные поверхности обязательно защитить, например, полиэтиленовой пленкой.

### Порядок работы

Санирующий раствор впрыскивается на поврежденные поверхности, чтобы избавиться от грибков и плесени и при механической обработке избежать появления прорастающих спор. Через непродолжительное время действия (1-2 часа), площадь механически обрабатывается (затирается теркой, высушивается). Далее нанести ещё 1-2 раза Санирующий раствор «ЦСТ» на всю площадь поверхности. Перед дальнейшим покрытием выдержать время реакции ещё 10 часов.

### Очистка инструмента

Сразу же после использования почистить инструмент водой.

### Техника безопасности

Избегать попадания в глаза и на кожу рук. При попадании в глаза основательно промыть водой и проконсультироваться с врачом.

### Хранение

Хранить в прохладном месте, не замораживать, Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления не нарушая целостности упаковки.

Более полную информацию по материалу, его свойствам и применению можно получить в технологическом отделе и приобрести в отделе продаж ООО «ЦСТ». В рамках данной технической информации невозможно учесть все типы и состояния поверхностей. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию.