

Универсальная Грунтовка (ЦСТ)

Специальная адгезионная грунтовочная краска.



Характеристики

| | |
|------------------------|---|
| Цвет | Белый |
| Температура применения | от + 5°С до + 25 °С |
| Расход | ~от 0,3 до 0,5 кг/м ² при одном слое Расход сильно колеблется в зависимости от впитывающей способности основы, поэтому лучшей гарантией точности расчета будет пробное нанесение на объекте. |
| Степень блеска | Матовая |
| Плотность | ок. 1,50 г/см ³ |
| Область применения | Фасады и интерьеры |
| Разбавление | Вода |
| Состав | На основе стиролакрилата, эмульсии полисилоксана, минеральных наполнителей |
| Упаковка | Банка 25 кг |
| Время высыхания | При температуре воздуха и основы +20°С и относительной влажности воздуха 65% выдерживать время высыхания приблизительно 12 часов. При более холодных температурах, соответственно, время высыхания увеличивается. |

Назначение

Универсальная грунтовка для укрепления основания и обеспечения адгезии перед нанесением водно-дисперсионных, силикатных красок и декоративных штукатурок.

Описание продукта

Водное грунтовочное покрытие создаёт шероховатую поверхность. Состав материала гарантирует высокую укрывистость и хорошую впитываемость в обрабатываемое основание. Без растворителей.

Условия проведения работ

Во время нанесения и процесса высыхания температура воздуха, материала и основания должна быть не ниже +5° до 25° и уровень влажности воздуха не более 75%. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков, ветра и от прямых солнечных лучей.

Требования к основаниям

Основание должно быть прочным, без поражения водорослями, мхом, грибом, без копоти, не промерзшее и способным впитывать жидкость.

Подготовка основания

Поверхность очистить от пыли и отслаивающегося материала. Стеклопленочные, металлические и каменные поверхности защитить, например, полиэтиленовой пленкой.

Порядок работы

Материал может наноситься кистью, валиком или распылителем. Основа должна быть чистой, сухой, несущей и соответственно загрунтованной. Грунтовку перед нанесением хорошо перемешать. Допустимо разбавление до 10%.

Очистка инструмента

После использования промыть инструмент водой.

Техника безопасности

Избегать попадания в глаза и на кожу рук. При попадании в глаза основательно промыть водой и проконсультироваться с врачом.

Хранение

Хранить в прохладном месте, не замораживать, Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.



ТУ 20.30.11-001-25326168-2019

. В рамках данной технической информации невозможно учесть все типы и состояния поверхностей. Данные рекомендации следует рассматривать как общие по применению. Более полную информацию по материалу, его свойствам и применению можно получить в технологическом отделе и приобрести в отделе продаж ООО «ЦСТ». Мы предоставим Вам подробную консультацию.