



Силикатная пропитка (ЦСТ)

Разбавляемая водой грунтовка глубокого проникновения на жидком калиевом стекле.

Характеристики

Цвет	Прозрачная
Температура применения	от + 5 °С до + 25 °С
Расход	от 0,05 до 0,125 кг/м ² неразбавленного материала Расход сильно колеблется в зависимости от впитывающей способности основы, поэтому лучшей гарантией точности расчета будет пробное нанесение на объекте.
Плотность	ок. 1,10 г/см ³
Область применения	Фасады и интерьеры
Разбавление	Вода
Связующее	Жидкое калиевое стекло
Упаковка	Канистра 10л
Время высыхания	При температуре воздуха и основы +20 °С и относительной влажности воздуха 65% выдерживать время высыхания приблизительно 12 часов. При более холодных температурах, соответственно, время высыхания увеличивается.

Назначение

Грунтовочное средство для укрепления и выравнивания сильно или неравномерно впитывающих внутренних и наружных минеральных поверхностей.



Описание продукта

Микромолекулярная структура связующего - достигает оптимальной глубины проникновения, происходит упрочнение несущих старых и новых основ. Грунтовка паропроницаемая. Без растворителей.

Условия проведения работ

Во время нанесения и процесса высыхания температура воздуха, материала и основания должна быть не ниже +5 ° до 25 ° и уровень влажности воздуха не более 75%. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков, ветра и от прямых солнечных лучей.

Требования к основаниям

Основание должно быть прочным, без поражения водорослями, мхом, грибом, без копоти, не мокрое, не промерзшее и способным впитывать жидкость.

Подготовка основания

Поверхность очистить от пыли и отслаивающегося материала. Стеклопакеты, металлические и каменные поверхности защитить, например, полиэтиленовой пленкой.

Порядок работы

Материал наносят валиком, краскопультом или кистью с натуральной щетиной средней длины, растирая грунтовку по поверхности, руководствуясь при этом общепринятыми положениями малярного дела. Разбавление 1:1 (полимер Германия), 1:2 (полимер Австрия). Следить за тем, чтобы грунтовка не оставалась в виде блестящей пленки на обрабатываемой поверхности, поэтому рекомендуется грунтовку довести до состояния, соответствующего всасывающей способности основы. Сильно впитывающие основы грунтовать два раза методом "мокрый по мокрому".

Очистка инструмента

Сразу же после использования почистить инструменты водой.

Техника безопасности

Избегать попадания в глаза и на кожу рук. При попадании в глаза основательно промыть водой и проконсультироваться с врачом.

Хранение

Хранить в прохладном месте, не замораживать. Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

ТУ 20.30.22-006-25326168-2019

.В рамках данной технической информации невозможно учесть все типы и состояния поверхностей. Данные рекомендации следует рассматривать как общие по применению. Более полную информацию по материалу, его свойствам и применению можно получить в технологическом отделе и приобрести в отделе продаж ООО «ЦСТ».

Мы предоставим Вам подробную консультацию.

ООО «ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.22,эт.2, пом.V,ком.6,оф.5В

тел: 8 (916) 634-44-13